
301
Super Traspirante

SCHEDA TECNICA
WTE/BIANCO 301/04

Qualità tecniche
BIANCO 301 per interni, ad elevata traspirazione, buona lavabilità e copertura, elevata permeabilità al vapore, ideale per tutti gli ambienti, per le sue particolari caratteristiche qualitative permette di ridurre i tempi e costi per la manutenzione della parete. BIANCO 301 l'ottima copertura garantisce la possibilità di coprire vecchi colori sulla parete, anche scuri e vivaci, ottenendo eccellenti risultati con poche applicazioni di prodotto. BIANCO 301 unisce un buon rapporto costo/resa/prestazioni tecniche, facilità di applicazione, inoltre grazie al suo forte potere riempitivo permette di aderire stabilmente alla parete su cui viene applicata ed in buone condizioni, si applica senza necessità di ulteriori preparazioni del supporto, specialmente indicata per intonaci nuovi, civili, a malta bastarda, o gesso scagliola.

- ALTA COPERTURA
- SUPER TRASPIRANTE
- RIEMPITIVO



* Informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (alta emissione).

Campi d'impiego
Pareti interne.

Preparazione dei supporti
Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Su pareti in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare.

Modalità di applicazione
Applicare due mani di BIANCO 301 Super Traspirante, diluito a seconda dello strumento utilizzato. A pennello: 30 ÷ 40% di acqua potabile, prima e seconda mano; a rullo: 30% di acqua potabile, prima e seconda mano; a spruzzo: 25 ÷ 30% di acqua potabile prima e seconda mano.

Informazioni sulla sicurezza
Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010) 301 contiene inferiore 1 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Applicazione

Diluizione	Pennello: 30 ÷ 40% di acqua potabile Rullo: 30% di acqua potabile Spruzzo: 25 ÷ 30% di acqua potabile
Resa	8 ÷ 10 m²/l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006	Classe 3 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,0005m, alta traspirazione
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 Kg/l +/- 3% (Bianco)
pH	8 ÷ 9
Colori	Bianco + tinte di cartella
Confezioni	Litri 4 – 12
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore, applicare una pittura super traspirante, riempitiva, ad alta copertura, con classe 3 di lavabilità, con TVOC in classe di emissione A+ tipo BIANCO 301 SUPER TRASPIRANTE by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione
Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto diluito può essere conservato solo per brevi periodi. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.
Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare due prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note
La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460