305
Lavabile

SCHEDA TECNICA
WTE/BIANCO 305/04

Qualità tecniche
BIANCO 305 idropittura per interni, eccellente lavabilità (classe 2), ottima traspirabilità.
BIANCO 305 è adatto ad ambienti umidi e particolarmente soggetti allo sporco, come bagni e cucine. Ideale anche negli ambienti come soggiorno, camere da letto o ambienti della casa di frequente passaggio, come corridoi e scale.
BIANCO 305 permette di ottenere una finitura gradevole al tatto, di effetto liscio/opaco ed unisce un ottimo rapporto costo/resa/prestazioni tecniche. Facile da applicare e, se non vi sono problematiche specifiche, utilizzabile direttamente sulla parete, senza ulteriori preparazioni del supporto. La formulazione a base di resine acriliche, pigmenti e cariche coprenti, rende il prodotto indicato per intonaci civili sia nuovi che vecchi, intonaci a gesso, muri già tinteggiati anche con tinte forti.

- RESISTENTE
- LAVABILE
- UNIVERSALE



* Informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (alta emissione).

Campi d'impiego
Pareti interne.

Preparazione dei supporti
Pulire la superficie da tinteggiare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione
Muro nuovo intonaco civile: applicare due mani di BIANCO 305 diluito con il 40% di acqua potabile.
Muro nuovo intonaco a gesso: applicare due mani di BIANCO 305; la prima diluita con il 60% e la seconda mano con il 40% di acqua potabile.
Muro già tinteggiato con colori chiari o pastello: applicare una o due mani di BIANCO 305, in funzione del supporto, diluito con il 40% di acqua potabile.
Muro già tinteggiato con colori forti: applicare due mani di BIANCO 305 diluito con il 40% di acqua potabile.
Cartongesso: applicare due mani di BIANCO 305 diluito con il 40% di acqua potabile.

Applicazione

Diluizione	40 ÷ 60% di acqua potabile in funzione del supporto
Resa	14 ÷ 20 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006	Classe 2 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,001m, alta traspirazione
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011) (Report 392-2026-00193301_A_EN) Il prodotto dispone di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) – n. EPD-IES-0005327:004 www.environdec.com
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 kg/l +/- 3% (Bianco)
pH	8 ÷ 9,5
Colori	Bianco + tinte di cartella
Confezioni	Litri 1- 4 -12
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza
Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010) 305 contiene 6 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura con certificato EPD, in classe 2 di lavabilità e classe di emissione A+, traspirante, acrilica per interni del tipo BIANCO 305 by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione
Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto diluito può essere conservato solo per brevi periodi. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.
Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare due prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note
La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460