306
Antimuffa

SCHEDA TECNICA
WTE/BIANCO 306/04

Qualità tecniche
BIANCO 306 è una pittura per interni, con buona lavabilità, indicata in caso di pareti già interessate da muffe e alghe, dove può essere impiegata all'interno di un corretto ciclo di pulizia e preparazione della superficie. La formulazione aiuta a proteggere le pareti dall'attacco di muffe e alghe e a limitarne lo sviluppo, grazie a specifici componenti ad azione fungicida e battericida.
BIANCO 306 ideale soprattutto in ambienti con scarsa areazione come cucine, bagni, cantine e in generale per pareti esposte a Nord, dove la presenza di vapore acqueo, di umidità e di sbalzi termici tendono a favorirne lo sviluppo e la formazione di muffe.

- ALTISSIMA RESA
- ANTIMUFFA
- LAVABILE



* Informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (alta emissione).

Campi d'impiego
Pareti interne con problemi di muffe e alghe.

Preparazione dei supporti
Preparare la superficie rimuovendo eventuali muffe ed alghe mediante l'apposito detergente STERYILFIX by OIKOS PAINT e con il fissativo STERYLSAN by OIKOS PAINT.
Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione
Applicare una prima mano a pennello o a rullo di BIANCO 306 diluito con un 30 ÷ 40% di acqua potabile. Dopo circa 6 ÷ 8 ore procedere alla stesura della seconda mano di prodotto diluito con il 25 ÷ 30% di acqua potabile. Per applicazione a spruzzo diluire con il 25% di acqua potabile. BIANCO 306 può essere applicato a scopo preventivo anche su muri sani per i quali non è necessaria l'applicazione dei prodotti di preparazione.

Informazioni sulla sicurezza
Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per BIANCO 306 limiti Cat A/a: 75 g/L (2007); 30 g/L (2010) BIANCO 306 contiene al massimo 1 g/L
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	Pennello/Rullo: 1° mano 30 ÷ 40%, 2° mano: 25 ÷ 30% di acqua potabile Spruzzo: 25% di acqua potabile
Resa	Muro nuovo a intonaco civile: 14 ÷ 16 m²/l per mano muro nuovo intonaco a gesso: 18 ÷ 22 m²/l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	STERYLSAN, NEOFIX, CRILUX, by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e per la prevenzione contro muffe ed alghe
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006	Classe 3 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,0411m, alta traspirazione
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,55 Kg/l +/- 3% (Bianco)
pH	8 ÷ 9,5
Colori	Bianco + tinte di cartella
Confezioni	Litri 4 - 12
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Voci di capitolato
Rimuovere muffe ed alghe mediante un detergente del tipo STERILFIX by OIKOS PAINT e un fissativo del tipo STERYLSAN by OIKOS PAINT. Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Applicare due mani di una pittura traspirante specifica per pareti con muffe ed alghe, con classe 3 di lavabilità, con TVOC in classe di emissione A+ tipo BIANCO 306 by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione, con un costo di ..... al m^2 compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione
Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto diluito può essere conservato solo per brevi periodi. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.
Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare due prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note
La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460