OIKOS
colore e materia dal 1984

# SCHEDA TECNICA
# ***NOVALIS AGGRAPPANTE***

## Qualità tecniche

NOVALIS AGGRAPPANTE primer acrilico per supporti non porosi e di difficile aggrappaggio, quali: lamiere zincate, laminati plastici, alluminio, PVC, ecc. Sovraverniciabile, con smalti e prodotti decorativi.

## Campi d'impiego

Supporti non porosi e di difficile aggrappaggio, quali: lamiere zincate, laminati plastici, alluminio, PVC, etc. in esterni ed interni.

## Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente le superfici da trattare, sgrassare con appositi prodotti e carteggiare con carta abrasiva fine.

## Modalità di applicazione

Applicare una mano di NOVALIS AGGRAPPANTE diluito con un 5% di acqua potabile a pennello o rullo.
Diluire il prodotto con un 10 ÷ 15% di acqua potabile se si desidera applicarlo a spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm).

## Finitura

NOVALIS SMALTO UNIVERSALE, NOVALIS SMALTO FERROMICACEO, NOVALIS SMALTO METALLIZZATO by OIKOS PAINT.

## Caratteristiche tecniche: l'applicazione

| | |
|---|---|
| Diluizione: | Pennello o rullo: 5% con acqua potabile;<br>Spruzzo: 10 ÷ 15% con acqua potabile. |
| Resa: | 10 ÷ 12 m²/l per mano in funzione del supporto |
| Strumenti d'impiego: | Pennello per smalti acrilici, rullo, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm) |
| Temperatura di applicazione: | +05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%) |
| Tempo di essiccazione al tatto: | 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) |
| Tempo di essiccazione totale: | 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) |
| Sovraverniciabilità: | 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%) |
| Pulizia attrezzi: | Acqua |

## Caratteristiche tecniche: il prodotto

| | |
|---|---|
| Composizione: | Resine acriliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici additivi atti a facilitare l'applicazione, la filmazione e l'aggrappaggio. |
| Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: | 1,3 kg/l +/- 3% |
| pH: | 9 ÷ 10 |
| Resistenza al lavaggio DIN 53 778: | resistenza a più 1.000 cicli abrasivi. |
| Resistenza all'abrasione DIN 53 778: | resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi. |
| Colori: | Bianco + Tinte di cartella |
| Confezioni: | Litri 0,75 – 2,25 |
| Temperatura di stoccaggio: | +5°C ÷ +35°C. Teme il gelo |

## Informazioni sulla sicurezza

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Novalis Aggrappante limiti Cat A/i: 140 g/L (2007); 140 g/L (2010) Novalis Aggrappante contiene al massimo 60 g/L
Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti

particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

## Voci di capitolato

Pulire accuratamente le superfici da pitturare, sgrassare con appositi prodotti e carteggiare con carta abrasiva fine. Applicare una mano di un primer all'acqua del tipo NOVALIS AGGRAPPANTE by OIKOS PAINT.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

## Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.