OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
CERA PER STUCCO

Qualità tecniche

CERA per STUCCO una cera decorativa in pasta creata per esaltare la lucentezza dello stucco. Grazie alla semplice e veloce applicazione a spatola o spugna, in una unica mano, permette di ottenere eccellenti effetti marmorei pur rispettando la lavorazione e la naturalezza dello stucco su cui viene applicata. Gli additivi in essa contenuti ne facilitano l'applicazione e la lucidatura. Cera per Stucco protegge la superficie sulla quale viene applicato rendendola resistente allo strofinamento.

Campi d'impiego

Lucidatura e protezione di pareti e arredi interni lavorati a stucco decorativo.

Preparazione dei supporti

Attendere almeno 6-8 ore dall'applicazione dell'ultima mano di stucco, o comunque, l'essiccazione completa dello stucco.

Modalità di applicazione

Applicare in modo uniforme, mediante spatola (frattazzo in acciaio inox) una unica mano di CERA per STUCCO. Su superfici irregolari è possibile applicare il prodotto con una spugna sintetica. Se si volesse esaltare maggiormente la lucentezza finale, dopo 24 ore è possibile lucidare con straccio di lana.
Attenzione va evitato di lasciare eccessi di prodotto che potrebbero dar luogo ad alonature chiare.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso
Resa:	80-100 m²/l
Strumenti d'impiego:	Spatole inox, Spugna sintetca by OIKOS PAINT
Fondi:	Stucchi decorativi a calce
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	20 ÷ 24 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	A base di cere pregiate e acqua
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1::	0.97 kg/l +/- 3%
Viscosità:	Pastosa
Temperatura di stoccaggio:	+5C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori:	Trasparente incolore
Confezioni:	Litri 1

Informazioni sulla sicurezza

Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cera per Stucco limiti Cat A/l: 200 g/L (2010) Cera per Stucco contiene al massimo 7,20 g/L.
Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.