OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
NOVALIS CONVERTITORE

Qualità tecniche

Prodotto studiato per neutralizzare la ruggine e trasformarla in un complesso inerte verniciabile ad essiccazione. Idrorepellente, capace di proteggere la superficie sottostante, il prodotto è ideale per ringhiere, cancellate, carrozzeria e manufatti in ferro.

Campi d'impiego

Supporti ferrosi con ruggine, in esterno ed interno

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici con spazzole di metallo asportando le scaglie di ruggine e di vernice non aderenti. Macchie di sporco o grasso devono essere rimosse con appositi prodotti.

Modalità di applicazione

Applicare NOVALIS CONVERTITORE con pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,3 mm).
L'azione contro la ruggine inizia immediatamente, ad essiccazione avvenuta, il supporto si presenterà di colore bruno scuro. Una singola applicazione è sufficiente. Evitare l'applicazione su superfici calde (mai sopra i 40°C).
Riparare l'applicazione di NOVALIS CONVERTITORE dall'acqua e dalla pioggia. Sovraverniciare entro 24-36 ore.
Versare il prodotto in contenitori non metallici. Eventuali macchie possono essere eliminate con una soluzione di candeggina e acqua.

Finitura

ANTIRUGGINE by OIKOS PAINT

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso
Resa:	20 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello per smalti acrilici, rullo, spruzzo (ugello 1,3 mm)
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione totale:	12 ÷ 14 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Agenti chelanti in dispersione acquosa
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,02 kg/l +/- 3%
pH:	1÷3
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 0,75

Informazioni sulla sicurezza

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Convertitore limiti CatA/i: 140 g/L (2007); 140 g/L (2010) Convertitore contiene almassimo15 g/L.
Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti

utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Dopo aver preparato il supporto da trattare applicare uno strato di uno speciale convertitore di ruggine del tipo CONVERTITORE by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.