COPRIMAX

SCHEDA TECNICA
CX/04

Qualità tecniche

COPRIMAX è pittura a base acrilica con finitura opaca, ideale per l'utilizzo in ambienti interni. Un prodotto che si distingue per la sua capacità riempitiva, con ottima coprenza, è ideale per essere utilizzato anche su pareti irregolari, permettendo di risparmiare su costose opere di rasatura, ed è particolarmente performante per la copertura su superfici murali già tinteggiate, anche con colori scuri.

Campi d'impiego

Pareti o soffitti interni ad intonaco civile o con rasatura a stucco nuovi o già tinteggiati.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Su pareti in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare.

Modalità di applicazione

Applicare due mani di COPRIMAX, diluito a seconda dello strumento utilizzato. A pennello: 30 ÷ 40% di acqua potabile, prima e seconda mano; a rullo: 30% di acqua potabile, prima e seconda mano; a spruzzo: 25 ÷ 30% di acqua potabile prima e seconda mano.

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Coprimax limiti Cat A/a: 75 g/L (2007); 30 g/L (2010) Coprimax contiene al massimo 10 g/L
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	Pennello: 30 ÷ 40% di acqua potabile Rullo: 30% di acqua potabile Spruzzo: 25 ÷ 30% di acqua potabile
Resa	4÷5 m²/l in due mani
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe 3 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,0005m, alta traspirazione
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 kg/l +/- 3% (Bianco)
pH	8 ÷ 9
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 4 – 10 – 14
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una pittura acrilica, traspirante, coprente, opaca, riempitiva, del tipo COPRIMAX by OIKOS. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460