Crilux

SCHEDA TECNICA
CI/04

Qualità tecniche
CRILUX è uno speciale fissativo acrilico traspirante per supporti porosi. CRILUX ha una classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026. CRILUX è conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia). Grazie alle sue caratteristiche tecniche, agisce a penetrazione e consolidamento di superfici soggette a sfarinamento, rasature a gesso e superfici murali nuove. Con basso odore.

Campi d'impiego
Pareti interne.

Preparazione dei supporti
Pulire le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco. In caso di intonaci nuovi il supporto deve essere ben asciutto e stagionato.

Modalità di applicazione
Diluire CRILUX in base alle condizioni del supporto ed applicare con pennello o rullo. Nel caso di intonaci nuovi, assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.

Finiture e protettivi
Prodotti di finitura della linea Interior by OIKOS PAINT.

Informazioni sulla sicurezza
Primer Fissanti. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Crilux limiti Cat A/h: 50 g/L (2007); 30 g/L (2010) Crilux contiene al massimo < 1 g/L Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una o due mani di fissativo acrilico, del tipo CRILUX by OIKOS PAINT, con classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026, conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia), conforme alle norme DIN 52615 e DIN ISO 4624, così da ottenere una superficie perfettamente isolata e pronta per l'applicazione di fondi acrilici. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione con un costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Applicazione

Diluizione	1:3 di acqua potabile per superfici con vecchie pitture, macchie di fumo o sporco 1:5 di acqua potabile per intonaci civili a normale assorbimento 1:8 di acqua potabile per superfici molto assorbenti
Resa	20÷60 m²/l in funzione del supporto da isolare
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	10 ÷ 12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità	6 ÷ 8 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, additivi atti a facilitare la penetrazione ed il consolidamento del supporto
Classificazione Indoor Air Quality	Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026 (Report 392-2026-00193305_A_EN) Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia). Classificazione Premium score
Test di trazione (pull-off test) per adesione UNI EN ISO 4624:2016	1,3 N/mm², rottura di coesione al di sotto del campo
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1 kg/l +/- 3%
pH	8,5 ÷ 9,5
Confezioni	Litri 1 – 4 – 10
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Note
La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460