
OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
DECORTINA NEW

Qualità tecniche

DECORTINA NEW è una pittura coprifumo, dotata di ottima lavabilità e copertura, ad effetto liscio opaco. La sua formulazione a base di resine acriliche speciali in dispersione acquosa, pigmenti inorganici ed additivi vari, rende il prodotto particolarmente indicato per superfici di difficile copertura quali pareti sporche di fumo, fuliggine, nicotina.



Campi d'impiego

Pareti interne con presenza di sporco da fumo o nicotina.

Preparazione dei supporti

Pulire accuratamente le superfici da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Verificare la tenuta degli strati di pittura presenti in quanto, se di scarsa qualità, potrebbero essere rimossi da DECORTINA NEW.

Modalità di applicazione

Il ciclo di applicazione varia a seconda dei supporti.

Avvertenza:

- Nel caso di superfici molto sfarinati si consiglia di trattare il supporto con una mano di CRILUX by OIKOS PAINT diluito 1:4 con acqua potabile ed attendere almeno 3 ore prima dell'applicazione della prima mano di DECORTINA NEW.
- Se le superfici murali si presentano fortemente impregnate di grasso è necessario pulire con cura le parti interessate utilizzando un comune sgrassante per uso domestico.

DECORTINA NEW va applicato in due mani, a distanza di 6 ÷ 8 h l'una dall'altra in funzione del tipo di supporto.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso.
Resa:	6÷8 m²/l in due mani.
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo.
Fissativi:	CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT.
Temperatura di applicazione:	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	3 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,43 kg/l +/- 3%
pH:	8 ÷ 9
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Permeabilità al vapore acqueo DIN 52 615:	Sd=1,9 m

Resistenza al lavaggio DIN 53 778:	resistenza a più 1.000 cicli abrasivi.
Resistenza all'abrasione DIN 53 778:	resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi.
Classe di emissione:	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Colori:	Bianco
Confezioni:	Litri 4

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Decortina New limiti Cat A/a: 75g/L (2007); 30 g/L (2010) Decortina New contiene al massimo 14 g/L
Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Applicare una pittura coprifumo, dotata di ottima lavabilità e copertura, ad effetto liscio opaco, tipo DECORTINA NEW by Oikos Paint seguendo le indicazioni del produttore per la preparazione delle pareti e le modalità applicative.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.