OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
FINITURA MADREPERLATA

Qualità tecniche

FINITURA MADREPERLATA è una cera decorativa in pasta ad effetto madreperlato utilizzata come mano di finitura su Raffaello Decorstucco. Grazie alla speciale formulazione di questa cera, l'applicazione e la lucidatura risultano semplici e veloci, in una unica mano si possono ottenere sulla parete preziosi riflessi in varie tonalità madreperlate, rispettando la lavorazione e la naturalezza dello stucco su cui viene applicata. FINITURA MADREPERLATA protegge la superficie migliorando la resistenza allo strofinamento.

Campi d'impiego

Lucidatura e protezione di pareti e arredi interni lavorati a stucco decorativo tipo Raffaello Decorstucco.

Preparazione dei supporti

Attendere almeno 6-8 ore dall'applicazione dell'ultima mano di stucco, o comunque, l'essiccazione completa dello stucco.

Modalità di applicazione

Utilizzando una spatola priva di difetti, applicare una piccola quantità di FINITURA MADREPERLATA in un'unica mano evitando di esercitare una pressione eccessiva. Applicare un leggero strato di prodotto effettuando spatolate incrociate senza lasciare accumuli e rimuovendo immediatamente gli eccessi di prodotto.
Se si volesse esaltare maggiormente la lucentezza finale, dopo 30 minuti è possibile lucidare con straccio di lana.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso
Resa:	80-120 m²/l
Strumenti d'impiego:	Spatole inox by OIKOS
Fondi:	Raffaello Decorstucco
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	20 ÷ 24 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	dispersione di cere e pigmenti ad effetto perlato
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	0.98 kg/l +/- 3%
Temperatura di stoccaggio:	+5C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori:	Colori di cartella
Confezioni:	Litri 0,5

Informazioni sulla sicurezza

Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/l: 200 g/L (2010). Finitura Madreperlata contiene al massimo 70 g/L. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.