OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
FONDO MURALES

Qualità tecniche

FONDO MURALES by OIKOS è una speciale pittura acrilica riempitiva, da impiegare come finitura colorata opaca o come fondo per speciali effetti decorativi. La sua particolare formulazione coniuga le caratteristiche doti di alta traspirazione delle resine acriliche all'ottima copertura e alla forte resistenza al lavaggio rendendo FONDO MURALES un prodotto di altissima qualità. FONDO MURALES grazie al suo ridotto assorbimento può essere utilizzato anche come pittura di fondo per prodotti decorativi preparando il supporto in maniera ideale per la successiva decorazione.

Campi d'impiego

Decorazione di pareti interne.

Preparazione dei supporti

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Su supporti vecchi rimuovere eventuali parti in fase di distacco, se necessario applicare una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS PAINT. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione.

Modalità di applicazione

Applicare due mani di FONDO MURALES, diluito con il 20 ÷ 30% di acqua potabile a distanza di 6 ore circa l'una dall'altra con pennello o rullo.

Finiture e protettivi

VELDECOR, ENCANTO by OIKOS PAINT.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	20÷30 % con acqua potabile
Resa:	4 ÷ 6 m²/l per 2 mani in funzione dell'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo
Fissativi:	NEOFIX by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	2 ÷ 3 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	24 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	4 ÷ 6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione: Resine acriliche in dispersione acquosa, cariche coprenti a base di biossido di titanio e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.

Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,55 kg/l +/- 3%
pH:	8 ÷ 9
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006:	Classe 2
Permeabilità al vapore acqueo Sd UNI EN ISO 7783-2:2012:	Sd = 0,021 m ALTA
Resistenza al distacco ed aggrappaggio UNI EN ISO 4624:2006:	2 MPa, rottura A/B
Colori:	Bianco + tinte di cartella
Confezioni:	1-4-10 Litri
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Primer fissanti. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Fondo Murales limiti Cat A/h: 50 g/L (2007); 30 g/L (2010) Fondo Murales contiene al massimo 8 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

I supporti nuovi devono essere ben asciutti e stagionati. Rimuovere eventuali parti in fase di distacco, se necessario applicare una mano dello speciale fissativo NEOFIX by OIKOS PAINT. Attendere 4 ÷ 6 ore per l'essiccazione. Applicare due mani FONDO MURALES a distanza di 6 ore l'una dall'altra. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di..... al m² compreso materiale e posa in opera

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.