FORMATT

SCHEDA TECNICA

Qualità tecniche

FORMATT è una pittura superlavabile a base di resine in dispersione acquosa, caratterizzata da basso odore e da un'elevata facilità di applicazione. Grazie alla sua formulazione accuratamente bilanciata, garantisce un eccellente potere coprente e un elevato punto di bianco, permettendo di ottenere superfici uniformi e dall'aspetto estetico impeccabile.
La finitura si distingue per il suo effetto liscio e per l'aspetto molto opaco, che contribuisce a valorizzare gli ambienti con un risultato elegante e contemporaneo.
FORMATT offre inoltre un'elevata lavabilità, che consente di mantenere le superfici pulite più a lungo e di preservarne nel tempo l'aspetto originario. L'ottima resistenza ai lavaggi la rende particolarmente indicata per ambienti soggetti a frequente utilizzo, sia in ambito residenziale sia professionale.
La combinazione tra copertura, opacità, lavabilità e resa fa di FORMATT la soluzione ideale per la realizzazione di finiture murali di qualità elevata, durevoli e dall'estetica raffinata.

Campi d'impiego

Universale per tutti gli ambienti interni.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare come primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Attendere almeno 3 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Applicare a pennello, rullo, o spruzzo due mani di FORMATT diluito con acqua potabile.

Informazioni sulla sicurezza

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC): Cat A/a: Pitture opache per pareti e soffitti interni (base acqua) 75 g/l (2007)/30 g/l (2010).
FORMATT contiene max: 1 g/l VOC
Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	Diluizione: a rullo al 15-20%; a pennello al 30-40%. Diluizione airless: 10-20%
Resa	14-16 m²/l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o airless (diametro dell'ugello: 0.38-0.53 mm / 0,015-0,021 in.; pressione: 150-180 bar / 2176-2611 psi)
Temperatura di applicazione	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1h (a 25 °C e 65% di U.R.)
Sovraverniciabile	dopo 3h
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Resistenza al lavaggio ISO 11998	classe 2
Brillantezza EN ISO 2813	<5 molto opaco
Coprenza ISO 6504-3	classe 1 a una resa di 7 m²/l
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,43 ± 0,05 kg/l
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 1 - 4 - 14

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare pittura superlavabile per interni ad elevata copertura e opacità, lavabile classe 2 tipo FORMATT by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo di .....al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. spa garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460