
OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
NOVALIS IMPREGNANTE LEGNO

Qualità tecniche

Novalis Impregnante, trasparente, per legno. Grazie alla sua speciale formulazione protegge il legno dagli agenti atmosferici, dai raggi U.V., da tarme e funghi, mantenendo inalterata la naturale bellezza del supporto. Facile e rapido da applicare, non ingiallisce, non crea un film superficiale, ma svolge la sua azione in profondità, non sfoglia nel tempo quindi non richiede carteggiatura.



Campi d'impiego

Protezione e decorazione del legno in esterni ed interni.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere ed eventuali tracce di sporco.
I legni resinosi devono essere puliti con appositi prodotti.

Modalità di applicazione

Su legni dall'assorbimento non omogeneo o molto marcato è consigliabile applicare preventivamente una prima mano di NOVALIS IMPREGNANTE LEGNO diluito con un 10% di acqua potabile. Su tutti i supporti già pronti, applicare più mani di NOVALIS IMPREGNANTE LEGNO a pennello, rullo, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm) o straccio fino a che il legno non ne sarà imbevuto. Applicare il prodotto su legni con umidità inferiore al 15%.

Finitura

Per una ulteriore protezione è possibile applicare NOVALIS PROTETTIVO LEGNO by OIKOS PAINT

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso.
Resa:	12 ÷ 14 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo, straccio, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura di applicazione:	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa e additivi preservanti contro gli infestanti del legno.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,02 kg/l +/- 3%
pH:	8 ÷ 8,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Classe di emissione:	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011
Colori:	Trasparente incolore + Tinte di cartella

Confezioni: Litri 0,75 – 2,25

Informazioni sulla sicurezza

Vernici ed impregnanti per legno per finiture interne/esterne. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Ecoimpregnante Legno limiti Cat A/e: 150 g/L (2007); 130 g/L (2010) Novalis Impregnante Legno contiene al massimo 50 g/L

Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Voci di capitolato

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere e sporco. Applicare più mani di un impregnante per legno del tipo NOVALIS IMPREGNANTE LEGNO by OIKOS PAINT, fino a che il legno non ne sarà completamente imbevuto. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m^2 compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.

Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.