MicoTral

SCHEDA TECNICA
MI/05

Qualità tecniche

MICOTRAL è una speciale pittura anticondensa per pareti interne, lavabile, traspirante. MICOTRAL è un prodotto particolarmente indicato per locali ad elevata presenza di vapore come bagni, cucine, lavanderie. Il vapore acqueo presente nell'aria, in ambienti con mancanza di un'adeguata circolazione d'aria, condensa nei punti più freddi delle stanze come, ad esempio, pareti esposte a nord, angoli di soffitti, dietro agli armadi. La formazione di condensa superficiale favorisce lo sviluppo di muffe.
MICOTRAL mantiene la parete traspirante e calda evitando così la formazione di condensa, rendendo la parete meno soggetta alla formazione di muffe. MICOTRAL contiene principi attivi che combattono la formazione di muffe.

Campi d'impiego

Pareti interne con problemi di umidità e condensa, pareti esposte a nord o con scarsa esposizione al sole.

Preparazione dei supporti

Preparare la superficie rimuovendo eventuali muffe ed alghe mediante l'apposito detergente STERYIFIX by OIKOS PAINT e con il fissativo STERYLSAN by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Applicare una prima mano di MICOTRAL diluita con un 25 ÷ 30% di acqua potabile a pennello o rullo. Dopo 6 ÷ 8 ore applicare la seconda mano di prodotto diluito con un 20 ÷ 25% di acqua potabile.

Finiture e protettivi

Prodotti di finitura della linea Interior by OIKOS PAINT.

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Micotral limiti Cat A/a: 75g/L (2007); 30 g/L (2010) Micotral contiene al massimo 16 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti.

Applicazione

Diluizione	1° mano 25 ÷ 30%, 2° mano: 20 ÷ 25% di acqua potabile
Resa	4 ÷ 5 m²/l in due mani
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo
Fissativi	STERYLSAN by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa, microsfere di vetro cave, pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e per la prevenzione contro muffe ed alghe
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006	Classe 3 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd= 0,002 m alta permeabilità
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	0,96 kg/l +/- 3%
pH	8 ÷ 9,5
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Colori	Bianco + Collezione Colori "Le Tonalità del Bianco"
Confezioni	Litri 1 – 4 – 10
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Pulire le superfici da trattare, asportando eventuali parti in fase di distacco. Rimuovere muffe ed alghe mediante un detergente del tipo STERYLFIX by OIKOS PAINT e un fissativo del tipo STERYLFIX by OIKOS PAINT. Applicare due mani di una pittura anticondensa in classe A+ del tipo MICOTRAL by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460