
OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
MULTIFUND

Descrizione

MULTIFUND è una pittura acrilica, ad effetto vellutato per interni. Super resa, la più alta della sua categoria, forte risparmio economico, la migliore in rapporto prestazioni/costo, super lavabile, ideale per tutti gli ambienti della casa.



Campi d'impiego

Universale per tutti gli ambienti interni.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare. Per aumentare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Applicare due mani di MULTIFUND a distanza di 4 ÷ 6 ore l'una dall'altra, diluendo con acqua potabile al 50% nella prima mano e al 40% nella seconda mano.
MULTIFUND può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. È un prodotto autodilatante che non lascia sulla superficie segni di rullate o pennellate.

Finiture/Protettivi

VELDECOR, MULTIDECOR by OIKOS.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Prima mano 50% di acqua potabile seconda mano 40% di acqua potabile.
Resa:	14 ÷ 16 m²/l in due mani
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm).
Fissativi:	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS.
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,4 kg/l +/- 3% (Bianco)
pH:	8,5 ÷ 9

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001: Sd =0,002m, alta traspirabilità

Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006:	Classe 2 di lavabilità
Presa di sporco UNI 10792:1999:	Bassa presa di sporco
Classe di emissione:	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Colori:	Bianco + tinte di cartella
Confezioni:	Litri 1 – 4 – 10
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Multifund limiti Cat A/a: 75g/L (2007); 30 g/L (2010) Multifund contiene al massimo 20 g/L
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, Non versare i residui nelle fognature, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura acrilica in classe 2 di lavabilità del tipo MULTIFUND by OIKOS. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.