OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
ADDENSANTE OIKOS

Qualità tecniche

ADDENSANTE OIKOS è uno speciale additivo che permette, nel caso il prodotto da applicare si presenti con viscosità troppo bassa, di riportarlo nelle condizioni idonee per l'applicazione. Il prodotto può essere utilizzato per i formulati OIKOS a base di grassello di calce e per i prodotti a spessore acrilici, è di facile utilizzo ed ha azione immediata. ADDENSANTE OIKOS è composto da additivi reologici in dispersione acquosa altamente efficaci.

Campi d'impiego

ADDENSANTE può essere utilizzato per prodotti a base calce: TRAVERTINO ROMANO, MARMORINO NATURALE, FINITURA AUTOLUCIDANTE, RAFFAELLO DECOR STUCCO, RAFFAELLO MADREPERLATO, COCCIO ANTICO, COCCIO CEMENTO e RASATURA ALLA CALCE, e per i prodotti a spessore: ELASTRONG VENEZIA/VENEZIA FINE, DECORSIL BOLOGNA/FINE, DECORSIL VENEZIA, COLOR FINISH by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Alcuni minuti prima dell'applicazione, aggiungere ADDENSANTE direttamente nel prodotto da addensare, lentamente, sotto agitazione, mediante agitatore a trapano, fino alla viscosità voluta.
Immediatamente si noterà l'azione dell'additivo.
Dosaggio consigliato per confezione (14L/20 Kg)
- 1 confezione (50 ml): Travertino Romano, Coccio Antico, Coccio Cemento:
- 1, 2 confezioni (50-100 ml): Marmorino Naturale, Finitura Autolucidante, Raffaello Decor Stucco, Raffaello Madreperlato, Rasatura alla Calce
- 1, 3 confezioni (50-150 ml): Elastrong Venezia/Venezia Fine, Decorsil Bologna/Bologna Fine, Decorsil Venezia, Color Finish

Su confezioni più piccole dosare ADDENSANTE in base alla viscosità voluta.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso.
Strumenti d'impiego:	Agitatore a trapano
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,1 kg/l +/- 3%
pH:	2 ÷ 4
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	50 ml

Informazioni sulla sicurezza

Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in

conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.