OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
NOVALIS PROTETTIVO FERRO

Qualità tecniche

NOVALIS PROTETTIVO FERRO by OIKOS PAINT è un protettivo per metalli, trasparente, 100% acrilico, non ingiallisce, antigraffio, idrorepellente, lavabile, inalterabile nel tempo.
Protegge il metallo esaltandone la bellezza e le lavorazioni pregiate dona inoltre al supporto un effetto lucido. Il prodotto ha funzione decorativa e non anticorrosiva.
Ideale come protettivo per NOVALIS SMALTO FERROMICACEO by OIKOS PAINT per proteggerlo da sporco e usura.

Campi d'impiego

Protezione di NOVALIS SMALTO FERROMICACEO by OIKOS PAINT.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici da proteggere eliminando grasso e unto con appositi prodotti.

Modalità di applicazione

Applicare una o due mani, a distanza di 6 ore l'una dall'altra, di NOVALIS PROTETTIVO FERRO non diluito, a pennello o rullo. Diluire con un 5 ÷ 10% di acqua potabile se si desidera applicare NOVALIS PROTETTIVO FERRO a spruzzo (ugello 0,8 ÷ 1,3 mm).

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	A pennello o rullo: pronto all'uso. A spruzzo: 5 ÷ 10% con acqua potabile.
Resa:	12 ÷ 14 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo, spruzzo (ugello 0,8 ÷ 1,3 mm)
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1÷2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	12 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa, additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	8 ÷ 9
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Resistenza all'abrasione DIN 53 778:	resistenza a più di 5.000 cicli abrasivi.
Confezioni:	Litri 0,75 – 2,25

Informazioni sulla sicurezza

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo, plastica. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Novalis protettivo Ferro limiti Cat A/d: 150 g/L (2007); 130 g/L (2010). Novalis protettivo Ferro contiene al massimo 55 g/L.
Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire le superfici da proteggere eliminando grasso e unto con appositi prodotti. Applicare due mani di un protettivo per metalli del tipo NOVALIS PROTETTIVO FERRO by OIKOS PAINT.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.