OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO

Qualità tecniche

PROTETTIVO per STUCCO e MARMORINO è uno speciale prodotto protettivo studiato appositamente per RAFFAELLO DECOR STUCCO, COCCIO ANTICO, COCCIO DESIG, RAFFAELLO MADREPERLATO, STUCCO ROMANO, AUREUM, MARMORINO NATURALE con FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS PAINT. Il prodotto è costituito da cere in soluzione acquosa con catene molecolari lineari e additivi atti a facilitarne l'applicazione. Tali caratteristiche rendono la superficie sulla quale viene applicato il prodotto idrorepellente, non ingiallente, resistente al lavaggio e allo strofinamento.

Campi d'impiego

Come protettivo per RAFFAELLO DECOR STUCCO, COCCIO ANTICO, COCCIO CEMENTO, RAFFAELLO MADREPERLATO, AUREUM, MARMORINO NATURALE con FINITURA AUTOLUCIDANTE by OIKOS.

Modalità di applicazione

Applicare in modo uniforme, mediante movimenti circolari, due mani di PROTETTIVO per STUCCO e MARMORINO a distanza di un'ora circa tra l'una e l'altra, utilizzando un panno morbido imbevuto di prodotto.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pronto all'uso
Resa:	15 ÷ 20 m²/l in relazione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego:	Panno morbido
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Cere in soluzione acquosa con catene molecolari lineari ed additivi vari.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	8 ÷ 8,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 1

Informazioni sulla sicurezza

Primer Fissanti. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Protettivo per stucco e marmorino limiti Cat A/h: 50 g/L (2007); 30 g/L (2010) Protettivo per stucco e marmorino contiene al massimo 29 g/L

Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.