RASATURA ALLA CALCE

SCHEDA TECNICA
RC/04

Qualità tecniche

RASATURA ALLA CALCE by OIKOS PAINT è uno speciale rasante a base di grassello di calce, antiritiro, riempitivo, livellante e facilmente applicabile, con ottima adesione su supporti esterni. Una delle principali caratteristiche del prodotto è quella di legarsi perfettamente con il supporto, dando luogo ad un unico corpo di elevata permeabilità al vapore acqueo. RASATURA ALLA CALCE è disponibile in tre differenti granulometrie: FINE, MEDIO, GROSSO. L'elevata alcalinità rende la parete un ambiente sfavorevole allo sviluppo di muffe e alghe. RASATURA ALLA CALCE è conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia) per applicazioni in esterno ed ha certificazione III livello EPD.

Campi d'impiego

Pareti esterne di edifici storici o di pregio

Preparazione dei supporti

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, l'intonaco nuovo deve stagionare almeno 30 giorni per permettere la completa carbonatazione. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti in fase di distacco; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite devono essere eliminate. Si consiglia nel caso di un muro o intonaco sfarinante di applicare CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Stendere, con una spatola di acciaio inox, by OIKOS PAINT una o due mani di RASATURA ALLA CALCE in funzione dello spessore desiderato. Attendere 24 ore prima di applicare i prodotti di finitura.
Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione.

Le finiture

Sono idonei come prodotti di finitura PITTURA ALLA CALCE VERONA, MARMORINO NATURALE, INTONACO ANTICO by OIKOS PAINT.

Informazioni sulla sicurezza

Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Rasatura Calce limiti Cat A/c: 75 g/L (2007); 40 g/L (2010). Rasatura Calce contiene al massimo 30 g/L.
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

Applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
Resa	Fine 1,1 kg/m² per una mano di rasatura con spessore 0,3 mm Medio 1,5 kg/m² per una mano di rasatura con spessore 0,6 mm Grosso 1,8 kg/m² per una mano di rasatura con spessore 0,8 mm
Strumenti d'impiego	Frattazzo di acciaio inox by OIKOS PAINT
Fissativi	CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS PAINT.
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1,30 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità	24 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua
Avvertenze	Proteggere le superfici dalla pioggia almeno nelle prime 24÷48 ore dall'applicazione

Prodotto

Composizione	Grassello di calce, cariche riempitive, granulati di marmo di varia granulometria, biossido di titanio e pigmenti inorganici.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,7 kg/l +/- 3%
Granulometria	GROSSO = max 0.8 mm, MEDIO = max 0.6 mm, FINE = max 0.3 mm
Permeabilità vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd=0,23 media permeabilità
Comformità	Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia) per applicazione in esterno.
pH	12,5 ÷ 13,5
Colori	Bianco
Confezioni	Kg 25
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti.
Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

I supporti devono essere ben asciutti e stagionati, l'intonaco deve stagionare per almeno 30 giorni per permettere la completa carbonatazione. Spazzolare o sverniciare accuratamente la superficie al fine di rimuovere le parti incoerenti; se si tratta di opere di ripristino, infiltrazioni di acqua o perdite, devono essere eliminate. Si consiglia nel caso di un muro o intonaco sfarinante di applicare una mano di CONSOLIDANTE CALCE by OIKOS PAINT. Stendere, con una spatola di acciaio inox, by OIKOS PAINT una o due mani di RASATURA ALLA CALCE in funzione dello spessore desiderato. Attendere 24 ore prima di applicare i prodotti di finitura. Proteggere le superfici dalla pioggia nelle prime 24 ÷ 48 ore dall'applicazione. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi. consolidare supporti molto assorbenti o friabili. I supporti devono essere uniformi, qualora fosse necessario rasare la parete con la RASATURA ALLA CALCE. Applicare PITTURA ALLA CALCE by OIKOS a pennello: prima mano diluita al 20-25% con acqua; seconda mano dopo 4 ore circa diluita 25-30% con acqua; Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

Note

La Società OIKOS PAINT spa garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra OIKOS PAINT non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460