OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
SHABBY

Qualità tecniche

Smalto super opaco, creato per la realizzazione di effetti decorativi shabby chic, anticati, sbiancati su mobili e complementi d'arredo.
Facile da applicare, lavabile e aggrappante, permette di rinnovare e valorizzare le superfici soprattutto in legno con lavorazioni che ne esaltano il pregio e la bellezza.
Smalto all'acqua, senza Formaldeide aggiunta, inodore è ideale per dare nuova vita ai mobili della casa.

Campi d'impiego

Legno, metallo, plastica in interni.

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici da pitturare, asportando eventuali parti in fase di distacco. Tracce di sporco o grasso vanno rimosse con appositi prodotti.
Su supporti già verniciati è sufficiente opacizzare le superfici per favorire un'adeguata adesione.
Su legno nuovo è possibile l'applicazione diretta previa leggera levigatura delle imperfezioni.
Se si desidera riempire la porosità di legni irregolari è possibile carteggiare e applicare una mano di NOVALIS FONDO RIEMPITIVO by OIKOS PAINT. Ad essiccazione avvenuta levigare con carta abrasiva fine.
Su lamiera zincata, PVC e superfici lisce: pulire e sgrassare, dove possibile carteggiare con carta abrasiva fine, quindi applicare una mano di NOVALIS AGGRAPPANTE by OIKOS PAINT.
Su supporti ferrosi: eliminare la ruggine con spazzole, carta vetrata o eventualmente con NOVALIS CONVERTITORE by OIKOS PAINT, quindi applicare una mano di NOVALIS ANTIRUGGINE by OIKOS PAINT a copertura totale.

Modalità di applicazione

Effetto tinta unita:
Dopo la preparazione applicare 2 mani di prodotto pronto all'uso con pennello o rullo. L'applicazione a pennello permette di realizzare un effetto con finitura non uniforme anticata. L'applicazione a rullo permette di ottenere un effetto più uniforme. Resa 12-14 mq/l per mano

Effetto Shabby Chic bicolore:
Applicare una prima mano di prodotto nel colore che si desidera utilizzare come fondo. L'applicazione può essere fatta a pennello o rullo (a pennello si ottiene una finitura più anticata). Dopo l'essiccazione passare della cera (o paraffina) su spigoli e zone che si desidera rimangano visibili.
Applicare una mano di prodotto nel colore scelto per la finitura. Dopo l'essiccazione passando delicatamente della carta vetrata fine o una spatola sulle zone trattate con la cera si andrà a rimuovere il colore di finitura evidenziando la tonalità utilizzata come fondo. Resa 12-14 mq/l per mano

Effetto Legno Spazzolato: Su legno nuovo o riportato a legno spazzolare con spazzola in acciaio, per creare leggeri solchi.
Applicare il prodotto diluito in base al grado di copertura desiderato e spazzolare nuovamente, dopo l'essiccazione carteggiare per eliminare parti in rilievo e invecchiare ulteriormente.
Resa 14-16 mq/l per mano

Effetto Legno Patinato: Su legno nuovo o riportato a legno applicare con pennello il prodotto diluito in base al grado di copertura voluto. Immediatamente e comunque prima che il prodotto asciughi passare con spugna umida o straccio per sfumare il prodotto in base all'effetto desiderato e alla copertura desiderata. E' possibile passare più mani di prodotto per ottenere l'effetto desiderato utilizzando anche colori diversi.
Resa 14-16 mq/l per mano

Per gli effetti Spazzolato e Patinato si consiglia di effettuare un test preliminare per individuare il corretto grado di diluizione (fino al 20-30%) in base all'intensità della scialbatura che si desidera ottenere.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pennello o rullo: pronto all'uso, max: 5% con acqua potabile
Resa:	12 ÷ 16 m²/l per mano in base alla decorazione.
Strumenti d'impiego:	Pennello per smalti acrilici, rullo.
Fondi:	ANTIRUGGINE, FONDO RIEMPITIVO, AGGRAPPANTE, by OIKOS
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	2 ÷ 3 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione al lavaggio:	7 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche speciali in dispersione acquosa, cariche coprenti, pigmenti organici ed inorganici,.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,5 kg/l +/- 3% (bianco, Base P)
pH:	8 ÷ 10
Grado di brillantezza:	3+/- 2 gloss (stesura su cartoncino lucido a 120 µm umidi, riflettometro a 60°)
Temperatura di stoccaggio:	+5~~2~~°C ÷ +35 ~~36~~°C. Teme il gelo

Conforme alla normativa sulla sicurezza dei giocattoli EN 71-3:2019 + A1: 2021 Category III.

Conforme alla normativa ISO 22196:2011:	Valutazione attività antibatterica
Colori:	Bianco + tinte di cartella
Confezioni:	Litri 0,75

Informazioni sulla sicurezza

Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE: Classe di appartenenza: A/l ; VOC: 64 g/l (massimo); Limite Fase II (dal 1.1.2010): 130g/l Shabby contiene al massimo 54 g/l

Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Applicare uno smalto super opaco (3+/- 2 gloss) del tipo SHABBY By Oikos Paint impiegando l'apposito primer seconda del supporto da trattare per realizzare l'effetto decorativo…….

Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

Note

La Società Oikos Paint SRL garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.

Nonostante quanto sopra Oikos Paint non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.