SIRIUS 2001

SCHEDA TECNICA
SI/05

Qualità tecniche
SIRIUS 2001 Pittura acrilica lavabile per interni, bianco luminoso, traspirante, è idoneo per soffitti, pareti e ambienti tecnici della casa. SIRIUS 2001 ha un'ottima copertura, ed è ottimale per applicazioni su cartongesso. Disponibile anche in una vasta gamma di colori pastello.

Campi d'impiego
Universale per tutti gli ambienti interni.

Preparazione dei supporti
Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione
Applicare a pennello, rullo, o spruzzo due mani di SIRIUS 2001 diluito con 30 ÷ 40% di acqua potabile.

Informazioni sulla sicurezza
Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Sirius 2001 limiti Cat A/a: 75 g/L (2007); 30 g/L (2010) SIRIUS 2001 contiene al massimo 6 g/L
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato
Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare una pittura acrilica per interni, lavabile classe 3, traspirante e in classe di emissione A+, tipo SIRIUS 2001 by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione al costo di .....al m² compreso materiale e posa in opera.

Note
La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

Applicazione

Diluizione	30 ÷ 40% di acqua potabile
Resa	5÷6 m²/l in due mani
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe 3 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,0004 m Alta traspirazione
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,54 kg/l +/- 3%
Reazione al fuoco UNI EN 13501-1:2019	Euroclasse B-s1,d0
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
pH	8 ÷ 9
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 1– 4 – 10 – 14

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460