SUPERCOLOR

SCHEDA TECNICA
SC/05

Qualità tecniche

SUPERCOLOR garantisce massime prestazioni in lavabilità, traspirabilità, resa e copertura. Ideale in ogni ambiente di casa e lavoro: anche dove si corre il rischio di sporcare e in luoghi umidi, la sua lavabilità infatti la rende facilmente pulibile e la sua traspirabilità fa respirare perfettamente ogni parete. SUPERCOLOR contiene principi attivi che combattono la formazione di muffe. L'alta resa garantisce un basso costo al m² e conferisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, grazie all'eccezionale potere coprente, permette di ritinteggiare anche supporti già colorati con tinte forti, assicurando massimo risparmio di tempo e prodotto.
SUPERCOLOR ha una classe di emissione Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026.
SUPERCOLOR è conforme al DECRETO 24 novembre 2025 (CAM Edilizia).

Campi d'impiego

Ideale in ogni ambiente di casa e lavoro.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da tinteggiare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Per aumentare la copertura del ciclo applicare una mano di primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni si può applicare senza l'uso di fissativo. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Applicare due mani di SUPERCOLOR diluito con il 50% di acqua potabile.
Attenzione: in caso di colori intensi, per migliorare la copertura, si consiglia di applicare IL PIGMENTATO in tinta e di diluire il prodotto con il 25% di acqua potabile.

Finiture / Protettivi

PALLAS o OTTOCENTO by OIKOS PAINT.

Informazioni sulla sicurezza

Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC):Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Supercolor limiti Cat A/a: 75g/L (2007); 30 g/L (2010) Supercolor contiene al massimo 1 g/L
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Applicazione

Diluizione	50% di acqua potabile in funzione del supporto 25% di acqua potabile per colori intensi
Resa	Muro nuovo intonaco civile: 7÷8 m²/l in due mani. Muro nuovo intonaco a gesso: 9÷11 m²/l in due mani. Muro già tinteggiato con colori forti: 8 ÷ 9 m²/l in due mani Tinteggiato colori chiari o pastello: 12÷15 m²/l in due mani. Su colori intensi la resa può essere ridotta.
Strumenti d'impiego	Pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,7 mm)
Fissativi	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Prodotto

Composizione	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici
Resistenza al lavaggio ISO 11998	Classe 2 di lavabilità
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2001	Sd =0,001m, alta traspirazione
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1	1,57 kg/l +/- 3% (Bianco)
Classificazione Indoor Air Quality	Indoor Air Comfort GOLD v2026 of January 2026 (Report 392-2026-00193304_A_EN)
Reazione al fuoco En 13501-1:2019	Euroclasse:B-s1,d0 Riferita ad un consumo non superiore a quanto indicato e ad un'applicazione su una superficie non combustibile.
CAM (Criteri Ambientali Minimi)	Conforme al DECRETO 24 novembre 2025 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (CAM Edilizia). Classificazione Premium score
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011) Il prodotto dispone di dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) – n. EPD-IES-0005327:004 www.environdec.com
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 1 – 4 – 10 – 14
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore applicare due mani di una pittura con certificato EPD, in classe 2 di lavabilità e classe di emissione A+, traspirante, acrilica per interni del tipo SUPERCOLOR by OIKOS PAINT,
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, con un costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos Paint garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

OIKOS
colore e materia dal 1984

Oikos Paint S.r.l.
con sede legale in
Gatteo (FC), Via Cherubini n. 2,
info@oikos-group.it

ITALIA
tel. +39 0547.681412
INTERNATIONAL
tel. +39 0547.681460