OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
SUPERFINISH24

Descrizione

SUPERFINISH24 è uno speciale prodotto protettivo studiato appositamente per i prodotti alla calce OIKOS PAINT, il prodotto può essere applicato dopo sole 24 ore dall'applicazione del prodotto alla calce fornendo una protezione immediata. SUPERFINISH24 conferisce ai prodotti una maggiore resistenza superficiale senza alterarne la colorazione e mantenendo il tipico aspetto opaco. Il prodotto è indicato su prodotti decorativi alla calce a spessore come TRAVERTINO ROMANO, MARMORINO NATURALE, MARMORINO NATURALE FINE, CEMENTO MATERICO, può essere utilizzato anche sulle pitture a calce (PITTURA ALLA CALCE ADIGE, PITTURA ALLA CALCE VERONA, INTONACO ANTICO). SUPERFINISH24 reagisce in profondità con il supporto creando un effetto barriera contro la penetrazione di acqua e l'assorbimento delle macchie mantenendo la traspirazione del supporto.

Campi d'impiego

Interno ed esterno

Modalità di applicazione

Applicare in modo uniforme, con pennello o rullo, bagnato su bagnato, fino a che il supporto continua ad assorbire.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione: Pronto all'uso
Resa: 10÷15m²/l per una mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego: Pennello, rullo
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto: 1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale: 4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi: Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Emulsione a base di silani e polisilossani
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	8 ÷ 9
Angolo di contatto statico UNI EN 15802:2010:	θ =126° (θ >90°, idrorepellenza)
Confezioni:	Litri 10
Temperatura di stoccaggio:	+2°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Primer Fissanti. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) Cat A/h: 30 g/L (2010). Superfinish24 contiene al massimo 28 g/L. Binding primers. Indications according to the EU regulation 2004/42/CE VOC limit for Cat A/h: 30 g/L (2010) Superfinish24 contains max 28 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle

disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.