OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
SUPERMATT

Qualità tecniche

Supermatt è una pittura professionale pronto uso per interni, dotata di ottima copertura e un piacevole effetto liscio opaco. La speciale formulazione assicura un'eccellente traspirabilità delle superfici e garantisce benessere negli ambienti.
Il prodotto è dotato di buona lavabilità, ottima copertura ed elevato punto di bianco ed è quindi consigliato per tutte le superfici murali dove sia richiesta una buona resistenza all'usura ma al tempo stesso un pregevole effetto estetico opaco e omogeneo.
Non è necessaria la diluizione. Ideale per essere applicata a spruzzo, consente una rapida applicazione, ottimizzando il tempo di lavoro ed evitando problemi di giuntura.

- *SUPERLAVABILE*
- *COPRENTE*
- *OPACO*

Campi d'impiego

Pareti interne.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Solo nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Nel caso sia necessario aumentare la copertura del ciclo applicare il primer pigmentato IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Agitare con cura il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di SUPERMATT a distanza di 4 ÷ 6 ore l'una dall'altra. Il prodotto non è necessita di diluizione ma è possibile aggiungere fino al 5 % di acqua potabile per favorire l'applicazione.
Per ottenere una finitura omogenea si consiglia l'applicazione a spruzzo o con rullo per interni di buona qualità.
L'applicazione a pennello è possibile avendo cura di effettuare una stesura omogenea del prodotto.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Rullo e pennello: pronto all'uso, max 5% con acqua potabile. Airless: max 5%, Ugello HEA 413-415 (0,013-0,015 Pol.), 120-130 Atm HVLP: max 5% (Ugello 1,6-1,8 mm)
Resa:	4 ÷ 7 mq/l a due mani
Strumenti d'impiego:	Rullo, pennello o spruzzo
Fondi:	Crilux, Neofix, Il Pigmentato by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	2 ÷ 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione al lavaggio:	7 gg. (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,4 kg/l +/- 3%

pH:	8,5 ÷ 9
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006:	Classe 2
Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2012:	Sd 0,0152 m ALTA
Colori:	Bianco + tinte di cartella
Confezioni:	1 - 4 -10-14 Litri (su richiesta conf.1.000 Litri)
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010). Supermatt contiene al massimo 25 g/L.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, Non versare i residui nelle fognature, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Nel caso sia necessario migliorare la copertura del ciclo applicare un primer pigmentato tipo IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT.
Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura professionale per interni con classe 2 di lavabilità, eccellente traspirabilità e ottima copertura, senza formaldeide aggiunta tipo SUPERMATT by OIKOS PAINT.
Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione

Agitare con cura prima dell'uso. Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo.
Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare 2 prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note

La Società OIKOS PAINT S.r.l. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra OIKOS PAINT S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.