OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
TOPMATT

Qualità tecniche

TOPMATT è una pittura professionale per interni, caratterizzata da un'elevata copertura e da una gradevole finitura opaca. La speciale formulazione assicura un'eccellente traspirabilità delle superfici, favorendo il naturale passaggio del vapore acqueo e contribuendo a mantenere le pareti asciutte.
L'eccellente potere riempitivo rende agevole l'applicazione, contribuendo a mascherare eventuali imperfezioni del supporto, difetti di applicazione e riprese, grazie a una finitura omogenea e uniformemente opaca.
Non richiede diluizione ed è particolarmente indicata per l'applicazione a spruzzo. Consente una posa rapida e continua, ottimizzando i tempi di lavoro e riducendo il rischio di formazione di giunzioni visibili.

- *TRASPIRANTE*
- *COPRENTE*
- *OPACO*

Campi d'impiego

Ambienti interni.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Solo nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Nel caso sia necessario aumentare la copertura del ciclo applicare il primer pigmentato IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di procedere all'applicazione dei prodotti di finitura.

Modalità di applicazione

Agitare con cura il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di TOPMATT a distanza di 4 ÷ 6 ore l'una dall'altra. Il prodotto non necessita di diluizione ma è possibile aggiungere fino al 5 % di acqua potabile per favorire l'applicazione. Per ottenere una finitura omogenea si consiglia l'applicazione a spruzzo o con rullo per interni di buona qualità. L'applicazione a pennello è possibile avendo cura di effettuare una stesura omogenea del prodotto.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Rullo e pennello: pronto all'uso, max 5% con acqua potabile. Airless: max 5%, Ugello HEA 413-415 (0,013-0,015 Pol.), 120-130 Atm HVLP: max 5% (Ugello 1,6-1,8 mm)
Resa:	3,5 ÷ 5 mq/l in due mani
Strumenti d'impiego:	Rullo, pennello o spruzzo
Fondi:	Crilux, Neofix, Il Pigmentato by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	2 ÷ 4 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione al lavaggio:	7 gg. (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	36 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Emulsione vinilica in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Peso specifico:	1,54 kg/l +/- 3%

pH:	8 ÷ 9,5
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006:	Classe 4

Permeabilità al vapore acqueo UNI EN ISO 7783-2:2012:	Sd 0,004 m ALTA
Colori:	Bianco + tinte di cartella
Confezioni:	1-4-10-14 Litri(su richiesta conf. 1.000 Litri)
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010). Topmatt contiene al massimo 30 g/L.
Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Nel caso sia necessario migliorare la copertura del ciclo applicare un primer pigmentato tipo IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore applicare due mani di una pittura professionale per interni, dotata di ottima copertura e effetto opaco, tipo TOPMATT by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione

Agitare con cura prima dell'uso. Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare 2 prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note

La Società OIKOS PAINT S.r.l. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra OIKOS PAINT S.r.l. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.