OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
NOVALIS TURAPORI

Qualità tecniche

NOVALIS TURAPORI Fondo acrilico trasparente per legno, perfettamente carteggiabile. Rende omogeneo l'assorbimento del legno, ne satura i pori e facilita la carteggiatura. Consente un notevole risparmio del prodotto di finitura e ne migliora l'effetto estetico.

Campi d'impiego

Fondo per NOVALIS PROTETTIVO LEGNO e NOVALIS PROTETTIVO PARQUET by OIKOS PAINT

Preparazione dei supporti

Pulire le superfici da trattare, asportando polvere ed eventuali tracce di sporco.
I legni resinosi devono essere puliti con appositi prodotti.

Modalità di applicazione

Applicare una mano di NOVALIS TURAPORI con pennello, rullo o spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm). Dopo 6 ore circa carteggiare con carta abrasiva fine. Verificare prima della stesura che i supporti siano asciutti, con umidità inferiore al 15%.

Finitura

NOVALIS PROTETTIVO LEGNO e NOVALIS PROTETTIVO PARQUET by OIKOS PAINT

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Pennello o rullo: pronto all'uso; Spruzzo: 10 ÷ 15% con acqua potabile.
Resa:	8 ÷ 10 m²/l per mano in funzione del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo, spruzzo (ugello 1,3 ÷ 1,7 mm)
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 ÷ 2 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Sovraverniciabilità:	6 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa, preservanti e additivi atti a facilitare l'applicazione, la filmazione e la carteggiatura
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1 kg/l +/- 3%
pH:	7,5 ÷ 8,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Confezioni:	Litri 0,75 – 2,25

Informazioni sulla sicurezza

Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per NOVALIS Turapori limiti Cat A/d: 150 g/L (2007); 130 g/L (2010) NOVALIS Turapori contiene al massimo 7 g/L
Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti

utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire le superfici da trattare eliminando grasso e unto con appositi prodotti. Applicare una mano di un fondo acrilico per legno del tipo NOVALIS TURAPORI by OIKOS PAINT e dopo 6 ore circa, carteggiare con carta fine. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d'applicazione, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.