SCHEDA VELDECOR

Qualità tecniche

VELDECOR è una pittura silossanica semicoprente, studiata per la realizzazione di velature decorative per esterni e interni. Lavorando il prodotto con pennello, Spugna marina o Guanto by OIKOS è possibile riprodurre le lavorazioni degli antichi intonaci dai pregevoli effetti estetici. VELDECOR è particolarmente indicato per le decorazioni e le ristrutturazioni di centri storici ed edifici di pregio. VELDECOR è il prodotto di finitura per: DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ e ELASTRONG PAINT GUM by OIKOS, con i quali assicura ai supporti un'eccezionale impermeabilità all'acqua piovana e un'elevata permeabilità al vapore, prevenendo la formazione di muffe ed alghe. Nel caso sia necessaria una maggiore prevenzione nei confronti di alghe e muffe si consiglia di aggiungere al prodotto l'apposito additivo sanitizzante STERYLPLUS.

Campi d'impiego

Come decorazione ad effetto "velatura" su pitture in pareti esterne ed interne.

Preparazione dei supporti

I supporti consigliati per esterno ed interno sui quali applicare il prodotto sono DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ e ELASTRONG PAINT GUM by OIKOS PAINT. I supporti consigliati solo per interno sono ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINT, KREOS o FONDO MURALES by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Applicare VELDECOR, diluito con il 10-15% di acqua.
Effetto nuvolato applicare mediante pennellessa a punti disomogenei e distaccati ed immediatamente procedere alla lavorazione delle sfumature con spugna sintetica, a movimenti circolari, su tutta la superficie.
Effetto antico: stendere una minima quantità di prodotto con un pennello a setole corte, incrociando le pennellate.
Su entrambe le lavorazioni, è possibile applicare una seconda mano di prodotto dopo circa 6 ÷ 8 ore.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	10 ÷ 15% con acqua potabile
Resa:	12 - 14 m^2/l in funzione all'assorbimento del supporto
Strumenti d'impiego:	Pennellessa, spugna sintetica
Fondi:	In esterno e interno DECORSIL ROMA, FIRENZE, COLOR FINISH, ARCHITAL, NEOQUARZ e ELASTRONG PAINT GUM by OIKOS, Solo in interni ULTRASATEN OPACO, MULTIFUND, EXTRAPAINT o KREOS by OIKOS.
Temperatura di applicazione:	+05°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	7 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici,cariche selezionate, additivi atti a facilitare l'applicazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,2 kg/l +/-3%
pH:	8 -9
Assorbimento d'acqua DIN 52 617:	W24=0,09kg/m2/t1/2
Permeabilità al vapore acqueo DIN 52 615	Sd=0.23M
Colori:	Tinte di cartella
Confezioni:	Litri 1 – 2,5 – 4
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo

Informazioni sulla sicurezza

Pittura per effetti decorativi. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Veldecor limiti Cat A/l: 300 g/L (2007); 200 g/L (2010) Veldecor contiene al massimo 25 g/L.
Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, Non versare i residui nelle fognature, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Dopo aver preparato il supporto applicare un prodotto di finitura silossanica semicoprente del tipo VELDECOR by OIKOS nel rispetto delle norme d'applicazione, a seconda dell'effetto voluto, al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera, esclusi ponteggi.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.