OIKOS
colore e materia dal 1984

SCHEDA TECNICA
WALLSATIN

Qualità tecniche

Wallsatin è una pittura professionale per interni, dal piacevole effetto satinato. Superlavabile e resistente all'usura, assicura facilità di pulizia e rimozione delle macchie ed è ideale per luoghi di grande affluenza.

Wallsatin offre ottima copertura ed elevato punto di bianco

Non è necessaria la diluizione. Ideale per essere applicata a spruzzo, consente una rapida applicazione, ottimizzando il tempo di lavoro ed evitando problemi di giuntura.

- SMACCHIABILE
- SUPERCOPRENTE
- SATINATO

Campi d'impiego

Pareti interne da decorare, soggette a forte usura o sporco o come fondo per prodotti decorativi.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Attendere almeno 6 ore prima di pitturare. Per aumentare la copertura del ciclo applicare come primer IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT.

Modalità di applicazione

Agitare con cura il prodotto prima dell'uso. Applicare due mani di WALLSATIN a distanza di 4 ÷ 6 ore l'una dall'altra. Il prodotto non necessita di diluizione ma è possibile aggiungere fino al 5 % di acqua potabile per favorire l'applicazione. Per ottenere una finitura omogenea si consiglia l'applicazione a spruzzo o con rullo per interni di buona qualità. L'applicazione a pennello è possibile avendo cura di effettuare una stesura del prodotto.

Caratteristiche tecniche: l'applicazione

Diluizione:	Rullo e pennello: pronto all'uso, max 5% con acqua potabile. Airless: max 5%, Ugello HEA 413-415 (0,013-0,015 Pol.), 120-130 Atm HVLP: max 5% (Ugello 1,6-1,8 mm)
Resa:	5 ÷ 8 m²/l per 2 mani
Strumenti d'impiego:	Pennello, rullo o spruzzo
Fissativi:	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT
Temperatura di applicazione:	+5°C ÷ +35°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto:	1 ÷ 1,30 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale:	4 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi:	Acqua

Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione:	Resine acriliche in dispersione acquosa con pigmenti organici, inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filmazione.
Massa volumica UNI EN ISO 2811-1:	1,25 kg/l +/- 3%

pH:	8,5 ÷ 9,5
Temperatura di stoccaggio:	+5°C ÷ +35°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco EN 13501-1:2019:	Euroclasse B-s1,d0
Resistenza al lavaggio UNI EN ISO 11998:2006:	Classe 1
Permeabilità al vapore acqueo Sd UNI EN ISO 7783-2:2012:	Sd = 0,0699 m ALTA
Colori:	Bianco + tinte di cartella
Confezioni:	1-4-10-14 Litri (su richiesta conf. 1.000 Litri)

Informazioni sulla sicurezza

Pittura opaca per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV (Direttiva 2004/42/CE) per Cat A/a: 30 g/L (2010). Wallsatin contiene al massimo 30 g/L.
Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali. Non gettare i residui nelle fognature, nei corsi d'acqua e sul terreno. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS PAINT. Nel caso sia necessario migliorare la copertura del ciclo applicare un primer pigmentato tipo IL PIGMENTATO by OIKOS PAINT. Dopo 6 ore, applicare due mani di una pittura professionale prontouso, con effetto satinato con classe 1 di lavabilità, tipo WALLSATIN by OIKOS PAINT. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di ..... al m² compreso materiale e posa in opera.

Consigli per l'uso e la conservazione

Agitare con cura prima dell'uso. Per la diluizione utilizzare esclusivamente acqua potabile. Il prodotto non diluito può essere conservato in contenitori di volume adeguato, puliti, chiusi ermeticamente, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo. Fra prodotti di natura diversa anche la percezione del Bianco (o di una tinta) può risultare diversa all'occhio umano. Questo aspetto è fondamentale nel caso in cui, su una stessa parete, si vogliano applicare 2 prodotti diversi con la stessa tinta. È consigliabile non utilizzare partite diverse di materiale colorato su una stessa parete.

Note

La Società OIKOS PAINT S.R.L. garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche.
Nonostante quanto sopra, OIKOS PAINT S.R.L. non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica.
Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.